

GORI®

Peinture professionnelle

GORIGLYSS SATIN Nouvelle formule

Peinture satinée pour menuiseries intérieures et extérieures

FINITION

SATIN

INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Idéale pour boiseries
- Microporeux
- Excellente glisse
- Bel aspect tendu
- Satin tendance
- Excellente opacité



SUPPORTS

Menuiseries bois ou métalliques
(après application d'une impression adaptée)

DESTINATION

Intérieur / Extérieur
Neuf / Entretien

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : satin
- **Hauteur de brillance** : 10 % sous 60° à 30 jours
- **Rendement** : supports lisses : 13 à 15 m²/l par couche
- **Sec au toucher** : 8 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,42
- **Extrait sec en poids** : 78 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 1
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

| SUPPORT | PRÉPARATION | IMPRESSION | FINITION |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ■ Menuiserie, bois | ■ Nettoyage ■ Dégraissage ■ Ponçage ■ Époussetage | 1 couche de GORIGLYSS Impression ou GORISTYLE Im- pression | 2 couches de GORIGLYSS Satin |
| ■ Ancienne peinture adhérente | ■ Lessivage ■ Rinçage | | |
| ■ Ancienne peinture peu adhérente | ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage | 1 couche de GORIGLYSS Impression | |

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

MARS 2021

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau microfibres 6 mm, rouleau texturé 8 mm
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : White spirit

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation, ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en l'absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniac issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques...

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l
Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Inflammable**
- **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.