

VERNIS BOISERIES POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Sans odeur



Finition et embellissement des boiseries et menuiseries



Anti-UV forte concentration



Haute résistance



Excellente adhérence sur bois exotiques



Extérieur / Intérieur



EU Ecolabel :
FR/044/011

Le Vernis EXP est certifié
uniquement pour l'extérieur



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

Vernis EXP



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Grâce à ses résines Aqua-Polyuréthane spéciales et à son pouvoir garnissant extraordinaire, le VERNIS EXP BLANCHON garde une grande souplesse, qui lui permet de suivre des variations dimensionnelles des bois, se produisant, en extérieur, lors des changements de température.
- Le haut pouvoir mouillant de ses résines permet au VERNIS EXP une très bonne pénétration dans le bois, assurant ainsi un bon « ancrage », même dans les bois exotiques tels que le teck.
- Ses performances techniques et sa formulation répondent aux critères écologiques les plus sévères (Ecolabel Européen).
- Le VERNIS EXP s'applique sur boiseries verticales.
- Existe en incolore brillant, satiné, mat, invisible bois brut et 4 teintes satinées : chêne clair, chêne doré, chêne moyen et chêne foncé.

⁽¹⁾Seuls les aspects « Incolore brillant, incolore satiné, incolore mat, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé » sont certifiés selon l'Ecolabel Européen. L'aspect invisible bois brut n'est pas certifié.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Utiliser le VERNIS EXP sur des bois propres et secs, sans traces de vernis écaillés ou d'anciennes peintures.
- Éliminer si nécessaire les vernis ou peintures craquelés avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.
- Un égrenage de surface (papier abrasif grains 120) facilitera la pénétration. En extérieur, il est recommandé d'arrondir les angles vifs de menuiseries (papier abrasif grains 120), afin d'obtenir un enrobage parfait.
- Sur vernis anciens, éliminer les parties de faible adhérence, dépolir les surfaces encore brillantes.
- Dans tous les cas, bien dépoussiérer avant l'application.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- **Sur bois neufs** : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Dans des pièces soumises à une forte humidité (salles d'eau, par exemple), l'application d'une couche de vernis sur le verso des frisettes empêchera celles-ci de se déformer.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avant utilisation. Ne pas utiliser à une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%.
- L'application se pratique au pinceau ou à la brosse (rouleau pour les grandes surfaces) en 3 couches régulières et bien garnies.
- 2 couches seront suffisantes pour les bois intérieurs.
- Entre les couches, il est recommandé d'effectuer un égrenage (papier abrasif grains 120) à la main et de redépoussiérer. En outre, cette opération sera un gage de bonne tenue et offrira une surface lisse et de bel aspect, d'entretien facile. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

Blanchon

Vernis EXP

SÉCHAGE

Dans des conditions normales :

- Séchage hors poussières : 1 heure environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 3 heures.
- Séchage "à coeur" : 48 heures.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Le VERNIS EXP est rénovable par lui-même. Un égrenage de la surface (papier abrasif grains 120) est impératif. Après dépeussierage, appliquer 2 couches.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	TOUS VERNISSAGES DE TOUTES LES BOISERIES
TYPE DE RÉSINES	Aqua-Polyuréthanes en phase aqueuse
DENSITÉ	1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	250 centipoises (BROOKFIELD, Tige 2, Vitesse 100trs/mn à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	3 heures, dans des conditions normales

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com