

FORMULE AQUA
SANS ODEUR

Finition

antirouille



Peinture noire
décorative



Finition Mate



Haute protection



Extérieur



Noir Ferronneries



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Idéal pour assurer la longévité des ferronneries d'extérieur d'art ou autres : grilles, portails, peintures et charnières, luminaires et appliques, mobilier de jardin, etc.
- Sa formulation spécifique sans odeur lui permet d'adhérer sur tous métaux* : fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze.
- Le NOIR FERRONNERIES peut s'appliquer aussi à l'intérieur sur les meubles et petits objets.
- Aspect : mat.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le métal à protéger doit être propre, sain et sec : le NOIR FERRONNERIES n'est pas un destructeur de rouille.
- En cas de préparation préalable du métal (grattage, brossage, décapage, dégraissage, etc.), on prendra soin de peindre sur le métal propre le plus vite possible, afin d'éviter toute trace de corrosion.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter avant l'emploi, ne pas diluer.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C.
- L'application se pratique au spalter ou au pinceau en 2 (ou 3) couches régulières et garnies.
- Chaque couche sèche en 6 heures environ, dans des conditions normales d'utilisation.
- Ne pas attendre plus de 48 heures entre couches.
- Sur bois, entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) et de redépoussiérer.
- Ne pas appliquer par temps humide à l'extérieur.

N.B. : ne pas appliquer sur convertisseur de rouille ou sur métal sablé.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 2 heures environ.
- Séchage "recouvrable" : 6 heures environ dans des conditions normales.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.

RENDEMENT

- 12 m² au litre au litre par couche sur métal lisse.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Le NOIR FERRONNERIES est rénovable par lui-même, après un léger dépolissage (grain fin).

Blanchon

Noir Ferronneries

VISCOSITÉ	
DESTINATION	PEINTURE DE FINITION ANTICORROSION DÉCORATIVE
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes en phase aqueuse
DENSITÉ	1,23 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	1700 centipoises (BROOKFIELD T5)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	6 heures, selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Très bonne
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Très bonne
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	Excellente

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com