

ULIROUTE

- ✓ Résistance à l'usure
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Bonne stabilité aux agents acides et alcalins

DESCRIPTIF

Nom	ULIROUTE
Dénomination	Peinture monocouche en phase solvant pour les travaux de signalisation au sol.
Phase	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> EXTERIEUR <input type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Béton, pierres et enrobés bitumineux neufs ou anciens, après travaux préparatoires.
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Mat-soie
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	3 et 10L
Hygiène et sécurité	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Directive Européenne COV 2004/42	Produit hors champs d'application de la directive.
COV en air intérieur (28j)	
Densité à 20°C	1,50 +/- 0,10
Viscosité à 20°C	thixotrope
Extrait sec en poids	68 +/- 2%
Extrait sec en volume	45 +/- 2%
Brillant spéculaire (à 60°)	
Liant	Copolymères vinyliques plastifiés
Solvant	Aromatiques
Conservation	36 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

2 rue Henri Roi Tanguy 91180 St Germain Les Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1	
Rendement	7 à 9m ² / L / couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	
	Sec au toucher	10 à 15 min
	Recouvrable	3 à 4 heures
Dilution	Brosse, rouleau, Pistole Airless : prêt à l'emploi Si besoin nécessaire, 3% de DILUANT exclusivement.	
Nettoyage du matériel	DILUANT 8024	

CONSEILS D'APPLICATION

Homogénéiser le produit avant emploi. Appliquer sur des supports solides, propres, secs et sains, offrant un bon accrochage :

- Enrobés bitumineux de plus de 3 semaines : dégraisser soigneusement avec DEGRAISS'SOL. Les enrobés à froid peuvent nécessiter plusieurs mois de séchage avant d'être peints. Faire un essai préalable.
- Béton et chapes ciments de plus de 3 semaines : neutraliser et dérocher avec PREPAR'SOL COMUS pour améliorer la porosité du support. Dans le cas de surfaces lissées à l'hélicoptère, plusieurs dérochages chimiques ou un grenailage peuvent être nécessaires.
- Anciennes peintures et supports très poreux : enlever par brossage toutes les parties non adhérentes. Dépolir les anciennes peintures à l'abrasif et lessiver au DEGRAISS'SOL COMUS.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

RAPPEL: ULIRROUTE est réservé au marquage de signalisation et ne convient pas pour de très grandes surfaces. Produit applicable en une couche uniquement, l'application d'une seconde couche est susceptible de provoquer une détrempe.

AUTRE

Conservation: 36 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

Point éclair:

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.