

COMUS

Le concentré
de performance

IZI'R PRIM

- ✓ Formule recyclée à 50% sur film sec
- ✓ Idéal pour homogénéiser le support
- ✓ Séchage rapide

DESCRIPTIF

Nom	IZI'R PRIM
Dénomination	IZI'R PRIM est une impression en phase aqueuse à base de matières recyclées à 50 % sur film sec (résine issue de pare-brise et charges naturelles constituées de poudre de marbre).
Phase	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Plâtre et dérivés / Béton, mortier et dérivés / Anciennes peintures / Bois non tannique et non exudants* *Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches.
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN <input type="checkbox"/> VELOURS
Conditionnements	1, 3 et 10L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7a2
Directive Européenne COV 2004/42	< 1g/L
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,37
Viscosité à 20°C	32000 cP
Extrait sec en poids	52% +/- 1
Brillant spéculaire (à 60°)	2,4
Liant	Polyvinyl butyral
Solvant	Eau

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		12 m ² /L
Séchage 20°C	Hors poussière	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	4 h
Dilution		Produit prêt à l'emploi pour les petites surfaces. Diluer de 3 à 5% d'eau pour les surfaces murales.
Nettoyage du matériel		Eau

CONSEILS D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Agiter avant emploi. Matériel : Brosse à fibres blanches spéciale acrylique, rouleau HD 12 mm, laqueur mousse floqué, pistolet AIRLESS (buse 517 conseillée). En cas d'utilisation de bandes de masquages, utiliser de préférence des rubans à adhésivité douce pour surfaces délicates. Retirer avant séchage complet de la peinture.

PREPARATION DES SURFACES

*Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches. Faire un essai préalable ou utiliser le primaire adapté.

SUPPORT	Plâtre et dérivés	Béton, ciment et dérivés	Bois*	Anciennes peintures
PREPARATION	1- Egrenage 2- Brossage 3- Dépoussiérage	1- Brossage 2- Dépoussiérage	1- Dégraissage avec le Nettoyant 2550 ou de L'acétone 2- Ponçage au grain 180 3- Dépoussiérage	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage
SOUS-COUCHE	IZI'R PRIM 1 couche pure ou diluée à 5% d'eau		IZI' R PRIM ou ULIPRIM'O pur En 2 couches si bois tannique ou exsudant	IZI'R PRIM ou ULIPRIM'O pur si fond très dégradé Ou APPRET ISOLANT'O pour peinture glycéro
FINITION	IZI'R MAT / VELOURS pur en 2 couches			

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.