

COMUS

Le concentré
de performance

COMACRYL MAT

- ✓ Facile d'application
- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Destinée aux chantiers intérieurs, neufs ou de rénovation

DESCRIPTIF

Nom	COMACRYL MAT
Dénomination	Peinture de finition mate, sans odeur et à séchage rapide pour plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.
Phase	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	15 L
Hygiène et sécurité	<i>Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com</i>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	Famille I, Classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42	Valeur limite en EU = 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,60 +/- 0,05
Viscosité à 25°C	1,8 +/- 0,5 Poises
Extrait sec en poids	65 +/- 2 %
Extrait sec en volume	49 +/- 2 %
Brillant spéculaire (à 85°)	2 +/- 1 %
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

COMUS

Le concentré
de performance

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches	
Rendement	8 à 10 m ² /L/couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	30 minutes
	Sec au toucher	1 à 2 heures
	Recouvrable	4 à 6 heures
Dilution	Brosse : 0 à 10% de dilution à l'eau	
	Rouleau (10-12mm) : Prêt à l'emploi	
	Pistolet : Prêt à l'emploi	
Nettoyage du matériel	Eau immédiatement après application	

CONSEILS D'APPLICATION

Température d'application > 5°C et humidité relative < 80 %

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépolissés, conformes au DTU 59-1. Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

Sur les fonds poreux : appliquer une première couche de COMACRYL MAT dilué à 5% d'eau

AUTRE

Conservation:	Excellente en emballage d'origine fermé.
Point éclair:	NC
Déchet:	Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.