

COMUS

Le concentré
de performance

COMACRYL IMPRESSION

- ✓ Facile d'application
- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Destinée aux chantiers intérieurs, neufs ou de rénovation

DESCRIPTIF

Nom	COMACRYL IMPRESSION
Dénomination	Impression acrylique blanche en phase aqueuse pour pièces sèches intérieures.
Phase	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	plâtre, plaques de plâtre cartonées, enduit ciment
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	15 L
Hygiène et sécurité	<i>Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com</i>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	Famille I, Classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42	Valeur limite en EU = 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,60 +/- 0,05
Viscosité à 25°C	1,8 poises
Extrait sec en poids	65 +/- 2 %
Extrait sec en volume	47 +/- 2 %
Brillant spéculaire (à 85°)	3 +/- 1 %
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches	
Rendement	8 à 10 m ² /L/couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	30 minutes
	Sec au toucher	1 heures
	Recouvrable	4 heures
Dilution	Brosse : 0 à 10% de dilution à l'eau	
Nettoyage du matériel	Eau immédiatement après application	

CONSEILS D'APPLICATION

Température d'application > 10°C et humidité relative < 80 %

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés, conformes au DTU 59-1. Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

AUTRE

Conservation: Excellente en emballage d'origine fermé.
Point éclair: NC

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com